



Proyecta tu Imagen con Calidad



FICHA TÉCNICA BACKLIT

ITEM	UNIDAD	VALORES
CALIBRE	Micras ()	205 mic
GRAMAJE	x m2	280g/m2
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	100° C	10 minutos
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	40	N/mm2
FUERZA MÁXIMA	40 - 120	N/mm2
COLOR	Blanco Traslucido y Film Traslucido	
ANCHO	Metro	1.52 * 30m
ESPESOR	Milimetro	0.21 mm
ACABADO	Matte y Glossy	
DURABILIDAD	2 años	

USOS:

Sistema de impresión base Solvente, Eco Solvente y UV.
Cajas retro iluminadas (back-lit)
Afiches publicitarios.
Publicidad "POP"
Uso recomendado para interiores y exteriores.

ALMACENAMIENTO:

FASTJET BACKLIT debe ser almacenado en su empaque original, protegido de la intemperie, en lugares secos y ventilados, protegido de la luz directa del sol y de la lluvia. La manipulación debe hacerse con las manos limpias, preferiblemente con guantes evitando el daño y contaminación de su superficie. Mantener los sobrantes empacados con Polietileno y en lo posible dentro de la caja de cartón.

GARANTÍA:

Los productos se elaboran siguiendo las más severas normas de calidad de cara a cumplir con sus parámetros de diseño. En el remoto evento de defectos de fabricación. Los datos y la información presentados en esta hoja técnica corresponden a muestras analizadas y a la capacidad del proceso de elaboración, según los métodos descritos en la fecha de revisión. Los valores típicos deben ser tomados como una guía y no como propiedades de diseño. Esta información no exime al cliente de verificar las características del material para su aplicación específica. Esta información es suministrada únicamente con propósitos de referencia. AFINES, no asume responsabilidad legal alguna en conexión con el uso de esta información. AFINES, se reserva el derecho de modificar las propiedades que considere necesarias para garantizar la óptima calidad y funcionalidad de sus productos.

MÁS INFORMACIÓN:



(01) 592 0387

www.jafines.com
ventas@jafines.com

Jr. Chamaya 1181 Breña - Lima
Av. Argentina N° 144 Galería Unicetro Tda. 3048